

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 40349

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PAROC Hvac Lamella Mat BlackCoat
2.	Typ, partia lub numer serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, zgodnie z artykułu 11(4) CPR	patrz etykieta wyrobu
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie ze stosowną mającą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jakie przewidział producent	Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (THIBELI)
4.	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy i adres kontaktowy producenta, wymagane na mocy artykułu 11(5)	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	W stosowanych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12(2)	nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w CPR, załącznik V	Systemy 1 i 3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną normą	Notyfikowana jednostka certyfikująca Nr 0809 przeprowadziła, wykonała określenie typu wyrobu, wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i zakładową kontrolę produkcji oraz stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych dla reakcji na ogień. Notyfikowane laboratorium badawcze Nr 0809 wykonało raporty z badań innych odpowiednich deklarowanych charakterystyk.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe										Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	8°C λ_D W/(m*K)	10	50	100	150	200	250						
	Grubość	d ₀ = 20 mm – 100 mm, Klasa tolerancji T4												
Reakcja na ogień		A2-s1,d0											EN 14303:2015	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji starzenia/degradacji		Maksymalna temperatura stosowania ST(+250 (=250 °C)												
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury		Maksymalna temperatura stosowania ST(+250 (=250 °C)												
Trwałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji		Trwałość charakterystyk A2-s1,d0												
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury		Trwałość charakterystyk A2-s1,d0												
Wytrzymałość na ścislenie		Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu NPD												
Przepuszczalność wody		Nasiąkliwość wodą WS1 (≤ 1 kg/m ²)												
Przepuszczalność pary wodnej		Grubość warstwy powietrza równoważąca dyfuzję pary wodnej MV2 (s _d = 200 m)												
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych		Śladowe ilości jonów chlorku rozpuszczalnych w wodzie CL10 (≤ 10 ppm) wartość pH NPD												
Wskaźnik pochłaniania dźwięku		Pochłanianie dźwięku AW NPD												
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych		NPD												

28.9.2020

Paroc Group / DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 40349, PAROC Hvac Lamella Mat BlackCoat

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	
NPD	Właściwość użytkowa nieustalona	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 4.

W imieniu producent podpisał(-a):

Paroc Polska Sp. z o.o.

Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation

Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation



Helsinki 28.9.2020