# KARTA PRODUKTU



## PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Samoprzylepna mata lamelowa z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową.

Izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna dla kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

Producent zaleca stosowanie produktu, gdy temperatura czynnika izolowanej instalacji nie przekracza 50 °C ze względu na warstwę kleju. Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i welną nie może przekraczać +80 °C.

Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około 200 °C. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000 °C.

**Numer Certyfikatu** 0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland

**Kod Oznaczeniowy** MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2-CL10

**Rodzaj opakowania** Folia plastikowa

| WYMIARY | |
|---|---|
| **SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ** | **GRUBOŚĆ** |
| 1000 x 10000 mm | 20 mm |
| 1000 x 8000 mm | 30 mm |
| 1000 x 6000 mm | 40 mm |
| 1000 x 5000 mm | 50 mm |
| 1000 x 4000 mm | 60 mm |
| 1000 x 3000 mm | 80 mm |
| 1000 x 2500 mm | 100 mm |
| Zgodnie z EN 822 | Zgodnie z EN 823 |
| Inne Wymiary: Możliwe, odpowiedź po złożeniu zapytania. | |

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | ZGODNIE Z |
|---|---|---|
| **STAŁOŚĆ WYMIARÓW** | | |
| Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru | ≤ 50 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |

© Paroc Group 2022

## Właściwości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | ZGODNIE Z |
|---|---|---|
| **WŁAŚCIWOŚCI OGNIOWE** | | |
| Euroklasa Reakcji na Ogień | 20-40 mm: B-s1,d0<br>50-100 mm: A2-s1, d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Ciągłe spalanie | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| **WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE** | | |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 10 °C, $\lambda_{10}$ | 0,038 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 50 °C, $\lambda_{50}$ | 0,047 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 100 °C, $\lambda_{100}$ | 0,059 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 150 °C, $\lambda_{150}$ | 0,074 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 200 °C, $\lambda_{200}$ | 0,091 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 250 °C, $\lambda_{250}$ | 0,110 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Wymiary i tolerancje | T4 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823) |
| **PARAMETRY WILGOTNOŚCI** | | |
| Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, ($W_p$) | ≤ 1 kg/m² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, μ | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej | MV2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
| Jony Chlorków, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
| **WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKOWE** | | |
| Pochłanianie dźwięków | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| **WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE** | | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji CS(10), $\sigma_{10}$ | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826) |
| **EMISJA** | | |
| Uwalnianie niebezpiecznych substancji | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| **TRWAŁOŚĆ WŁAŚCIWOŚĆI OGNIOCHRONNYCH I TERMICZNYCH** | | |
| Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/ degradacji | Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu. | |
| Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur | Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze. | |
| Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/ degradacja | Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego | |

## Obchodzenie się z produktem

| MONTAŻ | |
|---|---|
| MONTAŻ: Optymalna temperatura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C. Wykonywanie montażu w temperaturze poniżej +5 °C jest niemożliwe, ze względu na właściwości kleju, który poniżej tej wartości temperatury staje się mało plastyczny, przez co jakość przyklejenia będzie bardzo słaba. Przed wykonaniem prac montażowych należy zadbać, by wszystkie powierzchnie, które mają być zaizolowane były czyste , suche i odtłuszczone. | |
| Obsługa i Magazynowanie | TRANSPORT, SKŁADOWANIE: Produkt musi być przechowywany w suchym, zadaszonym miejscu i zabezpieczony przed nasłonecznieniem oraz innymi źródłami ciepła. Produkt może być przechowywany w niskiej temperaturze na przykład – 20 °C, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, co nie wpłynie na utratę właściwości kleju, jeżeli produkt przed instalacją będzie przechowywany przez co najmniej 2 dni w temperaturze powyżej 10 °C . |

PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, www.paroc.pl

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przedstawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja tej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc. Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne z udzieleniem gwarancji handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów. Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych. Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie. PAROC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Poland.